

Fugenfüller blau

- Extrahart
- Innovative Mehrwegverpackung
- Kunststoffvergütet

Materialbeschreibung:

- Pulverförmige, kunststoffvergütete Füll- und Feinspachtelmasse auf Gipsbasis

Einsatzbereich (Gipsplatte):

- Schnellabbindende Füll- und Feinspachtel für Gipsplatten zum manuellen Verspachteln von Gipsplattenfugen und Befestigungsmitteln
- Für die Erstellung aller Oberflächenqualitäten (Q1, Q2, Q3 und Q4) gemäß ÖNORM B 3415 geeignet
- Geeigneten Fugendeckstreifen verwenden

Einsatzbereich (Wände und Decken im Innenbereich):

- Für alle bauüblichen Untergründe im Innenbereich (Ortbeton, Fertigbeton, Porenbeton, Gipsplatten, Kalkzement- und Gipsputze, Mischmauerwerk, ...)
- Fugenfüller Blau füllt zuverlässig selbst tiefste Löcher und Risse und ist ebenso für das feine Abglätten geeignet

Untergrund:

- Sauber, staubfrei, trocken, fest, tragfähig
- Betone müssen weitgehend ausgeschwunden sein
- Sehr stark saugende Untergründe (z.B.: Porenbeton) und besonders glatte Betone grundieren.
- Untergrundprüfung gemäß ONORM B3346
- Untergrund- und Lufttemperatur > 5°C

Anrühren:

- Fugenfüller Blau in kaltes, sauberes Wasser bis knapp unter die Wasserlinie einstreuen (ca. 0,55 l Wasser pro kg Fugenfüller).
- Nach ca. 2 min Sumpfzeit von Hand oder mit einem langsam laufenden Motorquirl zu einer knollenfreien Masse mit cremig sahniger Konsistenz verrühren.

Verarbeitung:

- Innerhalb von ca. 30 Minuten verarbeiten
- In einem ersten Arbeitsgang mit einem geeigneten Werkzeug (Glättkelle, Stielspachtel, ...) Fugen, Löcher und Risse füllen
- Danach in ein bis zwei weiteren Arbeitsgängen an die angrenzenden Flächen angleichen oder vollflächig abspachteln
- Die vorhergehende Spachtelschicht muss vor Auftrag der nächsten Schicht jeweils durchgetrocknet sein.

Hinweise:

- Nicht mit anderen Materialien mischen
- Ansteifendes Material nicht mehr verarbeiten
- Arbeitsgeräte mit Wasser reinigen
- Kühl und trocken lagern
- Im ungeöffneten Originalgebinde 24 Monate lagerfähig
- Materialverbrauch: Ca. 0,9 kg/m²/mm bzw. ca. 0,3 kg/lfm Gipsplattenfuge

Normative Einordnung:

- Typ 4B gemäß EN 13963
- Füll- und Feinspachtel für die Fugenverspachtelung ohne Fugendeckstreifen

Bestelldaten:

- Materialnummer: 2015020
- Mehrweg 22 kg Kunststoffeimer mit Tragegriff
- 32 Eimer (= 704 kg) pro Palette

Technische Daten:

- Korngröße < 0,2 mm
- Schüttgewicht Pulver: Ca. 1,2 kg/l
- Topfzeit: Ca. 30 Minuten
- Wasserbedarf: Ca. 0,55 l/kg

Dieses Merkblatt basiert auf umfangreichen Erfahrungen, will nach bestem Wissen beraten, ist ohne Rechtsverbindlichkeit und begründet weder ein vertragliches Rechtsverhältnis noch eine Nebenverpflichtung aus dem Kaufvertrag. Naturgemäß können nicht alle möglichen gegenwärtigen und zukünftigen Anwendungsfälle und Besonderheiten lückenlos beinhaltet sein. Auf Angaben, welche man bei Fachleuten als bekannt voraussetzen kann wurde verzichtet. Der Anwender kann nicht von einer Rückfrage bei Unklarheiten, einer eigenverantwortlichen Erprobung vor Ort sowie einer fachmännischen Verarbeitung entbunden werden. Mit Herausgabe einer neuen Fassung der Druckschrift verliert diese ihre Gültigkeit. Technische Änderungen vorbehalten. Mengen- und Ausführungsangaben sind Erfahrungswerte, die im Falle abweichender Gegebenheiten nicht ohne weiteres übertragen werden können. Änderungen, Nachdrucke und fotomechanische Wiedergabe, auch auszugsweise, bedürfen der ausdrücklichen Genehmigung der Firma Werzer Bauprodukte e.U..