

Malerspachtel 3-30 mm

- Nachbearbeitbar
- Bewährt und sicher
- Leicht schleifbar

Materialbeschreibung:

- Pulverförmige Füllspachtelmasse auf Gipsbasis

Einsatzbereich (Wände und Decken im Innenbereich):

- Für alle bauüblichen Untergründe im Innenbereich (Ortbeton, Fertigbeton, Porenbeton, Gipsplatten, Kalkzement- und Gipsputze, Mischmauerwerk, ...)
- Malerspachtel 3-30 füllt zuverlässig selbst tiefste Löcher und Risse und ist ebenso für die vollflächige Verspachtelung in Schichtdicken ab 3 mm geeignet.

Normative Einordnung:

- Typ C6/20/2 gemäß EN 13279
- Dünnlagenputz

Untergrund:

- Sauber, staubfrei, trocken, fest, tragfähig
- Betone müssen weitgehend ausgeschwunden sein
- Sehr stark saugende Untergründe (z.B.: Porenbeton) und besonders glatte Betone grundieren.
- Untergrund- und Lufttemperatur > 5°C

Anrühren:

- Malerspachtel 3-30 in kaltes, sauberes Wasser bis zur Bildung kleiner trockener Inseln einstreuen (ca. 0,55 l Wasser pro kg Malerspachtel).
- Nach ca. 2 min Sumpfzeit von Hand oder mit einem langsam laufenden Motorquirl zu einer knollenfreien Masse mit cremig sahniger Konsistenz verrühren.

Verarbeitung:

- Innerhalb von ca. 20 Minuten mit Zahnpachtel, Glättkelle, Traufel, ... aufziehen und einebnen
- Nach ca. 20 Minuten (mit Glättkelle, Flächenspachtel, Traufel, Breitspachtel, ...) glätten
- Nach weiteren ca. 20 Minuten mit z.B. Glättkelle oder Traufel nachglätten
- Wird eine besonders glatte Oberfläche gewünscht, ca. 1 bis 2 Stunden nach dem Nachglätten, die Oberfläche leicht anfeuchten und ein zweites Mal nachglätten.

Hinweise:

- Nicht mit anderen Materialien mischen
- Ansteifendes Material nicht mehr verarbeiten
- Arbeitsgeräte mit Wasser reinigen
- Kühl und trocken lagern
- Im ungeöffneten Originalgebinde 12 Monate lagerfähig
- Materialverbrauch: Ca. 0,8 kg/m²/mm
- Einschichtig verarbeiten
- Die Malerspachtel 3-30 Schicht muss vor der Weiterbearbeitung durchgetrocknet sein.

Bestelldaten:

- Materialnummer: 2015040
- 25 kg Säcke
- 48 Säcke (= 1200 kg) pro Palette

Technische Daten:

- Korngröße < 0,5 mm
- Schüttgewicht Pulver: Ca. 1 kg/l
- Topfzeit: Ca. 20 Minuten
- Wasserbedarf: Ca. 0,55 l/kg

Dieses Merkblatt basiert auf umfangreichen Erfahrungen, will nach bestem Wissen beraten, ist ohne Rechtsverbindlichkeit und begründet weder ein vertragliches Rechtsverhältnis noch eine Nebenverpflichtung aus dem Kaufvertrag.

Naturgemäß können nicht alle möglichen gegenwärtigen und zukünftigen Anwendungsfälle und Besonderheiten lückenlos beinhaltet sein. Auf Angaben, welche man bei Fachleuten als bekannt voraussetzen kann wurde verzichtet.

Der Anwender kann nicht von einer Rückfrage bei Unklarheiten, einer eigenverantwortlichen Erprobung vor Ort sowie einer fachmännischen Verarbeitung entbunden werden. Mit Herausgabe einer neuen Fassung der Druckschrift verliert diese ihre Gültigkeit. Technische Änderungen vorbehalten. Mengen- und Ausführungsangaben sind Erfahrungswerte, die im Falle abweichender Gegebenheiten nicht ohne weiteres übertragen werden können. Änderungen, Nachdrucke und fotomechanische Wiedergabe, auch auszugsweise, bedürfen der ausdrücklichen Genehmigung der Firma Werzer Bauprodukte e.U..